

SAGLAN (035) SI 25

Isoleringsrulle av glasull för användning inom byggnadskonstruktion

BESKRIVNING

SAGER fogtättningsremsor är remsor av glasull som tillverkas med ett formaldehydfritt bindemedel baserat på förnybara råvaror.

Användningsområde: tätning av fogar vid dörrar, fönster, stålskenor samt olika byggnadselement.

TEKNISKA DATA

Beskrivning	Resultat	Enhet	Standard
Täthet ρ	25	kg/m ³	DIN EN 1602
Brandklass	A1 (obrännbar)	-	DIN EN 13501-1
Användningstemperatur	≤ 250	°C	-
Fuktighet	$< 0,5$	Gpa s m ² / kg	DIN EN 12086
Fyllningsvikt	ca. 50 – 80	kg / m ³	DIN EN 29053

LEVERANSSTYPER



Tjocklek i mm	Format i mm	rulle/säck	säck/pall
25	100 x 20'000	12	18
25	50 x 20'000	24	18

Den tekniska informationen är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Användningar i särskilda individuella fall under särskilda förhållanden beaktas inte av oss och tillhandahålls därför utan ansvar

CERTIFICATES

