Cupori 210 Ref (Frigo)

Cupori 210 Ref (Frigo) er et kobberrør til køleapplikationer og køleinstallationer. Den indvendige overflade af røret er skinnende, ren og tør. Efter rengøringsprocessen forsegles rørenderne for at holde den indvendige overflade af røret ren under transport og opbevaring. **Til:** Hård eller udglødet. **Leveringsform**: Lige længder eller ringe.

Anvendelse:



Produktfakta

- Til køle- og klimaanlæg
- Leveres i lige længder og ringe
- Rens og tør indvendig overflade
- Forseglede ender efter indvendig rengøring
- Genkendes af sorte stik
- Opfylder EN 12735-1 og ASTM B280

Kølekobberrør, hårde (R290), EN 12735-1 5 m lige

Yder diameter "	Yder diameter mm	Godstykkelse mm	Vægt, kg/m	Max. arbejdstryk bar*	Antal
1/2"	12,7	0,85	0,28	82	350
5/8"	15,88	0,90	0,38	69	250
3/4"	19,05	1,07	0,54	68	190
7/8"	22,22	1,15	0,68	62	150
1 1/8"	28,57	1,27	0,97	53	100
1 3/8"	34,92	1,45	1,36	50	60
1 5/8”	41,27	1,72	1,90	50	45
2 1/8"	53,97	2,24	3,25	49	30
2 5/8"	66,67	2,77	4,97	50	20
3 1/8" **	79,38	2,29	4,96	34	18

6 m længder**

Yder diameter "	Yder diameter mm	Godstykkelse mm	Vægt kg/m	Max. arbejdstryk bar*	Antal
2 5/8"	66,67	1,22	2,24	21	42
3 1/8"	79,38	1,63	3,56	24	25
4 1/8"	104,77	2,79	8,00	31	15

Kølekobberrør, udglødet (R220), EN 12735-1 15 m i ring

Ydre diameter "	Ydre diameter mm	Godstykkelse mm	Vægt kg/m	Max. arbejdstryk bar*	Antal
1/4"	6,35	0,85	0,13	177	80
5/16"	7,94	0,85	0,17	137	70
3/8"	9,52	0,85	0,21	112	60
1/2"	12,7	0,85	0,28	82	50
5/8"	15,88	0,90	0,38	69	35
3/4"	19,05	1,07	0,54	68	33
7/8"	22,22	1,15	0,68	62	14

*) Maks. arbejdstryk er beregnet ud fra et blødglødet kobberrør med Rm = 200 N/mm2 og en sikkerhedsfaktor på 3,5. Beregningen omfatter kun kobberrøret, ikke fittings. **) Lavet på bestillingsvare