MAPEPROOF SA PRIMER W

Enkomponents primer för behandling av ytor före applicering av Mapeproof SA

TEKNISKA EGENSKAPER

Mapeproof SA Primer W är en vattenbaserad, enkomponents, polykloroprenprimer för behandling av betongunderlag före applicering av det självhäftande membranet **Mapeproof SA**, som används för att vattentäta konstruktioner under mark.

APPLICERING

Förberedelse av underlaget

Betongunderlaget måste vara plant, friskt och rent. Avlägsna cementhud, löst material och eventuella spår av damm, fett eller formsläppmedel genom att tvätta med högtrycksvatten. Se till att vattnet från tvättprocessen har avdunstat helt och hållet.
Om den armerade betong som ska vattentätas har håligheter eller andra ojämnheter, avlägsna dem med hand- eller elverktyg eller genom vattenblästring. Rengör noggrant alla exponerade armeringsjärn, behandla dem med ett lager av **Mapefer 1K Zero** korrosionsskyddande cementbruk och fyll alla håligheter och demolerade områden med **Redirep 45 RSF** snabbhärdande, krympkompenserat, tixotropiskt cementbaserat strukturbruk eller en lämplig produkt från **Mapegrout** sortimentet av bruk.
Gör sedan en fog mellan bottenplatta membranet och de vertikala väggarna och fogarna mellan intilliggande vertikala väggar med samma produkter som används för att reparera ytorna och runda av eventuella vassa kanter eller hörn.

Användning av produkten

Mapeproof SA Primer W är en produkt som är färdig att använda, men det rekommenderas att du rör om den före användning för att se till att den blandas perfekt.
Applicera **Mapeproof SA Primer W** med roller eller pensel efter att ha förberett underlaget.
Vänta tills primern har torkat, men se till att den fortfarande är klibbig vid beröring innan du applicerar det självhäftande membranet.

REKOMMENDATIONER

- Späd inte **Mapecoat SA Primer W** med lösningsmedel.
- Vid vinterväder, använd **Mapeproof SA Primer**, vars formel är speciellt utvecklad för applicering vid låga temperaturer.

RENGÖRING

Rengör de verktyg som används för att applicera produkten med vatten innan härdning.
När produkten har härdat kan den endast avlägsnas mekaniskt.

ÅTGÅNG

160 g/m², beroende på underlagets absorption.

FÖRPACKNING

Mapeproof SA PrimerW finns tillgänglig i 10 kg hinkar.

FÖRVARING

Mapeproof SA Primer W kan förvaras i 12 månader i originalförpackningen, på en torr plats och i en temperatur mellan +15 °C och +25 °C.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR FÖRBEREDELSE OCH APPLICERING

Instruktioner för säker användning av våra produkter finns i den senaste versionen av säkerhetsdatabladet som finns på vår webbplats www.mapei.se.
PRODUKT FÖR PROFESSIONELLT BRUK.

TEKNISKA DATA (typiska värden)

PRODUKTIDENTITET	
Konsekvent:	krämig vätska
Färg:	ljusblå
Densitet:	1,096 g/cm³
Brookfield-viskositet vid +23°C:	8.200 mPa-s

APPLIKATIONSDATA	
Rekommenderad appliceringstemperatur:	från +10 °C till +35 °C
Torr vid beröring vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet:	60 min.
Maximal väntetid innan applicering av Mapeproof SA:	24 timmar

NOTERA

Även om de tekniska detaljerna och rekommendationerna i detta produktdatablad motsvarar vår bästa kunskap och erfarenhet, måste alla ovanstående uppgifter i varje enskilt fall betraktas som endast vägledande och bekräftas efter långvarig praktisk användning; därför måste alla som avser att använda produkten i förväg försäkra sig om att den är lämplig för den avsedda användningen.
Se den aktuella versionen av det tekniska databladet, som finns tillgängligt på vår webbplats www.mapei.se

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Innehållet i detta tekniska datablad ("TDS") får kopieras till ett annat projektrelaterat dokument, men det resulterande dokumentet får inte komplettera eller ersätta kraven i det TDS som gäller vid tidpunkten för installationen av MAPEI-produkten.
Den senaste versionen av TDS kan laddas ner från vår hemsida www.mapei.se.
MAPEI ANSVARAR INTE FÖR NÅGON ÄNDRING AV ORDALYDELSEN ELLER KRAVEN SOM INGÅR I ELLER HÄRLEDS FRÅN DESSA TDS.

Mapei AB

Gårdsfogdevägen 16, 168 67 Bromma, Sverige

+46 (0)8 525 090 80 www.mapei.se info@mapei.se

14236-02-2025 se

All reproduktion av texter, foton och illustrationer som publiceras här är förbjuden och kan leda till åtal