



# ESCE CURE TSA

## MEMBRANHÄRDARE FÖR ALLA NYGJUTNA CEMENTBUNDNA YTOR



### FÖRBÄTTRA KVALITETEN PÅ BETONGEN...

#### BESKRIVNING

ESCE Cure TSA förhindrar att nygjuten betong torkar ut för snabbt. Den är mycket lämplig för all nygjuten fabriksbetong på alla byggarbetsplatser så som golv, broar, bjälklag etc. men fungerar även inom prefab där ventilationen är anpassad för produkten. ESCE Cure TSA kan användas året runt då den innehåller anpassade paraffinolja.

#### APPLIKATION och BRUKSANVISNING

ESCE Cure TSA används för:

- Byggarbetsplats
- Vägbygge
- Arkitektonisk och dekorativ betong
- Betongelement
- Förspänd betong
- Plattbärlag & balkar
- Stödmurar
- ...

ESCE Cure TSA ger bäst resultat när den appliceras direkt efter att ytvattnet har försvunnit.

Vattenkvarhållande filmen från ESCE Cure TSA säkerställer optimal hydrering av cementen och förhindrar därmed snabb avdunstning av blandningsvattnet. ESCE Cure TSA måste sprays fint på den färska betongen, den torkar snabbt och försvinner gradvis under påverkan av väderförhållanden och trafik.

ESCE Cure TSA är har en flampunkt under 100°C men inte klassad som brandfarlig produkt, där av ska hållas borta från öppen låga, gnistor och värme. Produkten kan orsaka irritation i ögon eller hud. Inandning av ångor måste undvikas.

Det rekommenderas att utföra ett test före användning. Färgförändringar av betongytan kan förekomma beroende på dosering, temperatur och betongsammansättning.

#### DOSERING

Doseringen av ESCE Cure TSA är ca 80 till 100 g/m<sup>2</sup> och beror på betongsammansättning, temperatur, vind etc.

#### FÖRDELAR

- Förhindra krympning och sprickbildning i betongen
- Förbättra betongens kvalitet
- Minskar regnskador på färsk betong
- Säkerställer en bra ythållfasthet
- Lätt att applicera utan tungt arbete
- Ersätter vattnet och vanliga skyddsmedel som presenningar, plast etc.

#### FYSIKALISKA EGENSKAPER

Tillstånd: Flytande  
 Färg: Färglös  
 Lukt: Karakteristisk  
 Flampunkt: > 62°C  
 Kokpunkt: > 193°C  
 Självantändningstemperatur: > 230°C  
 Fryspunkt: -50 °C  
 Viskositet, kin.: 2,1 mm<sup>2</sup>/s vid 40°C  
 Viskositet, dyn.: 2,5 mPa\*s vid 25°C  
 Densitet: 0,815 kg/l vid 20°C  
 Ångtryck: ≥ 0,01 kPa at 20°C  
 Fast innehåll: 20%  
 Lösningsmedel: alifatiskt kolväte Aktiva substanser: Hydrerad Kolvätehartslösighet  
 Olöslig i vatten



**SCHEPENS**

[www.schepenscompany.com](http://www.schepenscompany.com)

Kanaalstraat 9 B-3560 Lummen  
 Belgium (Europe)  
 Telefoon: +32 (0)11 45.85.20  
 Fax: +32 (0)11 45.85.29  
 E-mail: [info@schepenscompany.be](mailto:info@schepenscompany.be)

Distribueras i Skandinavien av  
 TextuCon AB, [info@textucon.se](mailto:info@textucon.se)



# ESCE CURE TSA

## MEMBRANHÄRDARE FÖR ALLA NYGJUTNA CEMENTBUNDNA YTOR

### LAGRING

ESCE Cure TSA kan använda året runt men kan bli tjockflytande vid mycket låga temperaturer, förvaras endast i originalbehållaren, på en sval, ventilerad plats borta från värmekällor.

### HÅLLBARHET

ESCE Cure TSA ska förvaras vid en temperatur mellan 5 och 30 °C i minst 12 månader i förseglad originalförpackning.

### EMBALLAGE

ESCE Cure TSA kan levereras i:

- Behållare på 1000 liter
- Fat på 210 liter
- Plastfat på 25 liter.

### MILJÖ- OCH HÄLSOASPEKTER

Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom säkerhetsdatabladet innan du fortsätter med användning, för korrekt användning med avseende på säkerhet, toxikologiska effekter, samt för information om korrekta transportmetoder, lagring och användning.

### MILJÖ- OCH HÄLSOKLASSIFICERING

|                              | A                    | B                           | C                           | D                           |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Miljöklass</b>            | 100% Vegetabilisk    | > 50% Vegetabilisk          | < 50% Vegetabilisk          | 100% Mineral                |
| <b>Riskmärkning</b>          | Ej klassad           | H304, H336, H317 eller H335 | H302, H332, H315 eller H319 | H411, H412, H314 eller H301 |
| <b>Lukt</b>                  | Luktfri              | Svag lukt                   | Karaktäristisk              | Stark                       |
| <b>Biologiskt nedbrytbar</b> | Lätt nedbrytbar      | Nedbrytbar                  | Delvis nedbrytbar           | Ej nedbrytbar               |
| <b>VOC</b>                   | VOC fri (ASTM D2369) | VOC-fri (EPA 24)            | VOC-fri (Gaskromatografi)   | Ej VOC-fri                  |
| <b>Aromatiskt innehåll</b>   | <0,01%               | <2%                         | >2%                         | >4%                         |



### FYSIKALISKA EGENSKAPER

Tillstånd: Flytande Färg: Färglös

Lukt: Karakteristisk

Vattenkvarhållande effekt: ca 70%

Flampunkt: > 62°C

Kokpunkt: > 193°C

Självantändningstemperatur: > 230°C

Frys punkt: -50 °C

Viskositet, kin.: 2,1 mm²/s vid 40°C

Viskositet, dyn.: 2,5 mPa\*s vid 25°C

Densitet: 0,815 kg/l vid 20°C

Ångtryck: ≥ 0,01 kPa at 20°C

Fast innehåll: 20%

Lösningsmedel: alifatiskt kolväte

Aktiva substanser:

Hydrerade Kolvätehartslöslighet : Olöslig i vatten

Utgåva: SE (01-01-2024) Den bifogade informationen är resultatet av vår forskning och erfarenhet. Även om vår rådgivning erbjuds i god tro, innebär detta dokument inga garantier



**SCHEPENS**

[www.schepenscompany.com](http://www.schepenscompany.com)

Kanaalstraat 9 B-3560 Lummen  
Belgium (Europe)

Telefoon: +32 (0)II 45.85.20

Fax: +32 (0)II 45.85.29

E-mail: [info@schepenscompany.be](mailto:info@schepenscompany.be)

Distribueras i Skandinavien av  
TextuCon AB, [info@textucon.se](mailto:info@textucon.se)

Textu  
Con



ANSLUTNA TILL  
BASTA-SYSTEMET



BASTA